

BISON KIT®



PRODUCTOMSCHRIJVING

Vloeibare contactlijm op basis van synthetische rubber, kunstharsen en oplosmiddelen.

TOEPASSINGSGBIED

Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica), fineer, board, plastic randen, trapranden, vloerbedekking op trappen, rubber, leer, linoleum, kurk, polyetherschuim onderling en op hout, spaanplaat, beton en metaal. Niet geschikt voor polystyreenschuim (piepschuim).

EIGENSCHAPPEN

Universeel
Direct vast
Extra sterk
Vochtbestendig
Zeer goed bestand tegen vorst
Bestand tegen olie, basen en zuren
Eenvoudig te verwerken

Omschrijving	Artikelnr.	BE	EAN (stuks)	EAN (BE)
Tube 50 ml schapdoos	1301054	24	8719 6099	8710439 000275
Tube 50 ml kaart	1301055	12	8710439 059976	8710439 000930
Tube 100 ml schapdoos	1301108	15	8710439 008714	8710439 032900
Tube 100 ml kaart	1301106	12	8710439 000350	8710439 003436
Bus 250 ml	1301120	6	8710439 060026	8710439 008752
Bus 750 ml	1301140	6	8710439 011431	8710439 003993
Bus 2,5 l	1301157	1	8710439 011578	8710439 011578

VERWERKING

Bewerking ondergrond: De te lijmen delen moeten droog, vet- en stofvrij zijn. Delen moeten goed op elkaar sluiten.

Gereedschap: Stevige kwast of lijmkam voor het instrijken van grote oppervlakken.

Gereedschap reinigen met Bison Ontvetter.

Aanbrengmethode: Tweezijdig aanbrengen. Bij lage temperaturen moet erop gelet worden, dat de te lijmen materialen en de lijm op kamertemperatuur zijn.

Koude materialen hebben nl. een sterke aantrekkingskracht voor aanwezig vocht. Vocht op de lijm laag kan funest zijn en de verlijming volledig doen mislukken.

Verwerkingstemperatuur: Niet verwerken beneden +10°C.

Droogtijd: 10-40 minuten.

Verbruik: Afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen: 2-2,5 m² / liter (tweezijdig ingestreken).

GEBRUIKSAANWIJZING

Beide delen gelijkmatig instrijken. Poreus materiaal 2x instrijken; de tweede maal nadat de eerste laag droog is. De droogtijd is afhankelijk van het soort materiaal en de temperatuur. Als de lijm laag nog net even kleeft (pikt) en geen draden meer trekt als men er met de vinger op drukt, de materialen direct op de juiste plaats aanbrengen, verschuiven is niet meer mogelijk.

Vervolgens het gehele oppervlak stevig aankloppen met een rubberhamer of aanrollen met een aandrukrol. Persen met behulp van een pers is eveneens mogelijk indien de persdruk over het gehele oppervlak gelijkmatig verdeeld en voldoende hoog is. Hobbels en holten maken het hechtingsvlak kleiner. Luchtblazen kan men vermijden door bij het bevestigen het materiaal a.h.w. af te rollen. Bison Kit heeft een zeer hoge aanvangshechting. De lijmvlakken alleen met de handen aanduwen is echter niet voldoende. Stevig aankloppen of aanrollen blijft voor een optimaal resultaat in alle gevallen noodzakelijk. Persen met klemmen, die alleen druk op de randen geven, is beslist onvoldoende. Zet tijdens het drogen de met Bison Kit ingesmeerde materialen nooit op de tocht of in een ruimte waar waterdamp of stof aanwezig is. Relatieve luchtvochtigheid bij voorkeur niet hoger dan 65%.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Vloeibare contactlijm op basis van synthetische rubber, kunstharsen en oplosmiddelen.

EIGENSCHAPPEN

Verdunbaarheid: indien nodig alleen verdunnen met Verdunner voor Bison Kit.

Temperatuurbestendigheid: Bison Kit is temperatuurbestendig van -15°C tot +70°C.

Vochtbestendigheid: goed.

Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen olie, basen en zuren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisgrondstof: polychloropreenrubber.

Kleur: geel/bruin.

Vast stofgehalte: 24,5%.

Dichtheid: 860 kg/m³.

Viscositeit: 3,5 Pa.s. bij 20°C.

Vlampunt: K1 (<21°C).

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Symbool = F Xi N

R 11 = Licht ontvlambaar.

R 36 / 38 = Irriterend voor de ogen en de huid.

R 51 / 53 = Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R 67 = Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S 2 = Buiten bereik van kinderen bewaren.

S 16 = Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

S 24 / 25 = Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

S 26 = Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 29 = Afval niet in de gootsteen werpen.

S 46 = In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

S 51 = Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

P99 = Bevat pijnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken.

OPSLAGSTABILITEIT

Bison Kit kan minimaal 24 maanden worden bewaard, mits op koele plaats in goed afgesloten verpakking. Het verdient aanbeveling Bison Kit in vorstvrije ruimte te bewaren. Vorstbestendigheid: zeer goed bestand tegen vorst. Mocht de lijm ten gevolge van de vorst wat zijn ingedikt, dan op normale dikte brengen door enkele uren te verwarmen bij ca. +20°C.

LIJMVLEKKEN

Verwijderen door het materiaal, indien mogelijk, in Bison Lijmvlekverwijderaar te dompelen. In andere gevallen, verse vlekken verwijderen met wasbenzine. Oudere vlekken met verfabijt behandelen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder onze producten worden gebruikt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.